

Техническая информация

FOLLMANN
your chemical experts

Heinrich-Follmann-Straße 1
32423 Minden • Germany
Phone: +49 571 9339-0
Fax: +49 571 9339-300
info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® LIT L 6809

Общая информация

Вид продукта	FOLCO® LIT L 6809 – Клей на основе сополимеров этилен-винил ацетата.
Область применения	Ламинация дерева, деревянных панелей и других изделий декоративными пленками, ПВХ, и обработанными праймером РО-пленками. Также подходит для окутывания выдвижных элементов на соответствующем оборудовании.
Свойства	FOLCO® LIT L 6809 – клей для ламинации со средней вязкостью и хорошими клеевыми свойствами. Даже при малом нанесении клея достигается высокая прочность соединения. Наносится любыми стандартными устройствами.

Характеристики

Вязкость:	~ 9.000 мПа (Брукфильд RVT, 20°C, Sp. 6, 20 rpm.) ± 2.0000
Уровень pH:	~ 7
Мин. температура образования пленки:	~ + 3 °C

инструкция по применению

Подготовка дерева:	Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Рекомендуется тщательно вычистить поверхность перед ламинацией. Подготовка поверхностей очень сильно влияет на качество поверхности после ламинации.
Использование:	Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования. Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия:

Температура материала, клея и окружающей среды	18-22	°C
Влажность дерева	8-12	%
Относительная влажность воздуха:	60-70	%
Расход	~ 60-120	г/м ²

Клей следует нанести равномерно или на изделие или на пленку. Пленка и изделие должны быть соединены в течение времени открытой выдержки.

Для окончательного схватывания, мы также рекомендуем дополнительную выдержку в течении 3-х часов.

Техническая информация

FOLLMANN
your chemical experts

Heinrich-Follmann-Straße 1
32423 Minden • Germany
Phone: +49 571 9339-0
Fax: +49 571 9339-300
info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® LIT L 6809

Очистка: Свежий, не засохший клей, смывается простой водой.

Дополнительные советы

Безопасность Лист безопасности согласно нормам ЕС на **FOLCO® LIT L 6809** являются общедоступными, и подлежат рассмотрению перед хранением и использованием.

Хранение В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения **FOLCO® LIT L 6809** составляет 6 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 26.01.2016

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы.

Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.