



Техническая информация

Proto[®] Koll EVAs

Общая информация

Вид продукта:	Proto [®] Koll EVAs – Клей для пленок на основе сополимеров этилен-винил ацетата с поверхностно-активными субстанциями.
Область применения:	Ламинация дерева, деревянных панелей и других изделий декоративными пленками, ПВХ, и обработанными праймером РО-пленками. Также подходит для окучивания выдвижных элементов на соответствующем оборудовании.
Свойства:	Proto [®] Koll EVAs – клей для ламинации со средней вязкостью и хорошими клеевыми свойствами. Даже при малом нанесении клея достигается высокая прочность соединения. Наносится любыми стандартными устройствами.

Химические и технические данные

Вязкость (в день розлива):	≈ 8-10.000	мПа	(Brookfield DVII, 20 °C, Sp. 6, 20 Upm.)
рН:	≈ 7		
Мин. Температура образования пленки:	~ 0	°C	

Рекомендации по применению

Подготовка дерева:	Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Рекомендуется тщательно вычистить поверхность перед ламинацией. Подготовка поверхностей очень сильно влияет на качество поверхности после ламинации.
Использование:	Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования.

Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия:

Температура материала, клея и окружающей среды	18-22	°C
Влажность дерева	8-12	%
Относительная влажность воздуха:	60-70	%
Расход	~ 60-120	г/м ²

Техническая информация



Proto® Koll EVAs

Рекомендации по применению

Клей следует нанести равномерно или на изделие или на пленку. Пленка и изделие должны быть соединены в течение времени открытой выдержки.

Для окончательного схватывания, мы также рекомендуем дополнительную выдержку в течении 3-х часов.

Очистка:

Свежий, не засохший клей, смывается простой водой.

Прочие указания

Хранение:

В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения **Proto® Koll EVAs** составляет 6 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 15/08/2018

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы.

Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт.

Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.